

industrialpartners

... a part of IHC Group

Produktion & Additive Fertigung

Produktentwicklung aus einer Hand! Von der Idee zum Produkt.

Produktdesign & Mechanische Entwicklung

industrialpartners

WIHTE PAPER DRUCKBEHÄLTERPRODUKTION MIT HP MULTI JET FUSION


Aufgabenstellung

Eignet sich das Herstellungsverfahren HP Multi Jet Fusion (MJF) zur Produktion von Behältern zur Flüssigkeitsaufnahme, die zudem großem Innendruck ausgesetzt sind?

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch für den Fall der Patenterteilung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. Missbräuchliche Verwendung, wie insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte, ist nicht gestattet. Sie kann zivilrechtlich geahndet werden.


D792

Vergleich der Dichte von Teilen, die im konventionelle Lasersinter-Verfahren oder die im MJF-Verfahren hergestellt wurden.



Vergleich der Porosität


Dehnbare Querschnitte Typ V



SLS PA12 Material

• **Dichte:** 0,9 – 0,95 g/cm³

• Porosität: 5,3%



• **Dichte:** 1,01 g/cm^{3*}

• Porosität: 0,5%

HP 3D PA12 mit hoher Wiederverwendbarkeit

	Flüssigkeit	Chemische Beständigkeit
	Verdünnte Alkaloide	Gut
	Konzentrierte Alkaloide	Gut
-	Heißes Wasser	Neutral
	Chlorsalze	Gut
-	Alkohol	Gut
	Ester	Gut
	Ether	Gut
	Ketone	Gut
-	Aliphatische Kohlenwasserstoffe (einschließlich Benzinkomponenten)	Gut
	Motorenöl	Gut
	Aromatische Kohlenwasserstoffe	Gut
	Toluol	Gut
	Bleifreies Benzin	Gut
•	DOT-3-Bremsflüssigkeit	Gut
	Chlorierte Kohlenwasserstoffe	Neutral
	Trichlorethylen	Neutral

Überblick

Flüssigkeit

- Luft
- Wasser
- Bremsflüssigkeit

Form

- kugelförmig
- zylinderförmig
- würfelförmig


Druck

- Mindestdruck: 1 bar
- Maximaldruck: 20 bar

Wandstärke

- 1,25 mm
- 2,5 mm
- 4 mm

Ergebnisse Wasserdichtigkeit



Teile halten Druck unter folgenden Bedingungen stand, ohne zu brechen:

- Testzeit: 7h
- Temperatur: 25°C
- Konstanter Druck


HINWEIS: Geprüfter Druckbereich: 3-20 bar.

Behältertest industrialpartners GmbH

Material PA12 Volumen ca 920ml Dimension ca 145x85mm Wandstärke 2,5mm




Aufbau Prüfstand



Versuchsaufbau

• 20 bar Druck








3 Tage später...

- kein Feuchtigkeitsaustritt
- kein Druckverlust





4 Monate später...

- kein Feuchtigkeitsaustritt
- kein Druckverlust





Kontakt

Deutschland

industrialpartners GmbH Elektronik /Software

Jens Arend Wallstädter Straße 59 68526 Ladenburg

FON 00 49 (0) 177 312 60 07 E-MAIL ja@industrialpartners.de WEB www.industrialpartners.de

industrialpartners GmbH Produktdesign

Jens Arend Gwinnerstraße 19 60388 Frankfurt am Main

FON 00 49 (0)177 / 312 60 07 E-MAIL ja@industrialpartners.de WEB www.industrialpartners.de

industrialpartners GmbH Konstruktion / Produktion

Jens Schnur Alte Straße 22 64743 Oberzent/ Beerfelden

FON 00 49 (0) 60 68 / 9 30 02 - 41 E-MAIL js@industrialpartners.de WEB www.industrialpartners.de

PR China

industrialpartners (Tianjin) Co. Ltd.

Yigang Wang Wanliucun Road 56 Green Leader Park A6-1 300241 Tianjin P.R. China FON 00 86 022 8641 0531 MOBILE 00 86 186 9807 4741 E-MAIL yw@industrialpartners.de 77950130@qq.com

WEB www.industrialpartners.com.cn